

Valbruna Bezeichnung

VAL80

Stahltyp

 Legierungen für elektrische Widerstände
 und elektronische Instrumente

Profilformen

- Rund EN 10060 / EN 10278
- Flach EN 10058 / EN 10278
- Vierkant EN 10059 / EN 10278
- Sechskant EN 10278
- Winkel EN 10056
- Stabstahl, Blankstahl, Draht, Walzdraht, Knüppel, Rohblöcke, Halbzeug

Bezeichnungen

Handelsname	Legierung 80/20
Internationale Bezeichnung	NiCr80-20
W.N.	2.4869
UNS	N06003

Chemische Zusammensetzung

Chemisches Element	C	Mn	Si	S	Co	Ni	Cr	Fe
Mindestwert %	-	-	0,75%	-	-	76%	19%	-
Höchstwert %	0,15%	1%	1,75%	0,01%	1%	80%	21%	1%

Das vollständige Datenblatt können Sie unter folgender Emailadresse anfordern: verkauf@valbruna.de